


Film de Polipropileno Biorientado, con apariencia mate en la cara interna y brillo en la cara externa. Tratamiento superficial en la cara externa para impresión y/o laminación.



Características Principales

- Aspecto mate en la cara interna, que confiere a los empaques un aspecto diferenciado, similar al papel de alta calidad.
- Superficie mate con aspecto satinado.
- Cara mate termosellable a partir de 125°C.
- Cara mate con COF adecuada para estibado de empaques.
- Tratamiento superficial en la cara externa para impresión reversa y laminación.

Aplicaciones

- Empaques donde se desea apariencia de papel y/o efecto satinado para productos como yerba, alimentos para mascotas, etc.

Valores Típicos

Propiedades	Procedimiento	Unidad	MATE20LS
Propiedades principales			
GRAMAJE	Vitopel	g/m ²	17,2
ESPESOR	DIN 53370	µm	20,0
RENDIMIENTO		m ² /kg	58,1
BRILLO 45° (cara mate)	ASTM D 2457	%	10
RESISTENCIA AL SELLADO	Vitopel	N/15mm	2
TENSIÓN SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥ 38
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICA Film/Film	ASTM D 1894	-	> 0,4
Propiedades descriptivas			
INTERVALO DE SELLADO	Vitopel	°C	125 - 145
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D 882	N/mm ² DM	130
		DT	270
ELONGACIÓN A LA ROTURA	ASTM D 882	% DM	160
		DT	60
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Vitopel 120°C / 5 min	%DM	4
		DT	2
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	ASTM F 1249 38°C/90% UR	g/m ² /24h	6,7

Notas

1 – Abreviaturas utilizadas: DM – dirección de la máquina; DT – dirección transversal a la máquina; NT - Cara no tratada.

2 – Los valores descriptos en la tabla de arriba no constituyen especificaciones de producto, sino que representan valores medios o típicos para este producto.

3 – Para cada sistema de impresión, es necesaria la validación del film.

Las informaciones técnicas de esta publicación están basadas en nuestra experiencia y son de carácter general. La información aquí suministrada no debe ser considerada o interpretada como garantía de adecuación del producto especificado para una finalidad o uso pretendido por parte del lector, salvo hipótesis de expresa manifestación en sentido contrario de nuestra parte.