


Film de Polipropileno Biorientado, con apariencia mate en la cara interna y brillo en la cara externa. Termosellable en la cara mate a partir de 105°C y tratamiento superficial en la cara brillo para impresión y/o laminación.



Características Principales

- Aspecto mate en la cara interna, que confiere a los empaques un aspecto diferenciado, similar al papel de alta calidad.
- Superficie mate con aspecto satinado.
- Termosellable a partir de 105°C en la cara mate.
- Tratamiento superficial en la cara externa para impresión reversa y laminación.

Aplicaciones

- Empaques que requieren termosellado en la cara mate, para productos como snacks, galletitas, tortas, café, chocolate, alfajores, donde se desea apariencia de papel y/o efecto satinado.

Valores Típicos

PrB 16A 1:E18+A 1:E18	Procedimiento	Unidad	MATSE17
Propiedades principales			
GRAMAJE	Vitopel	g/m ²	14,6
ESPESOR	DIN 53370	µm	17,0
RENDIMIENTO		m ² /kg	68,5
BRILLO 45°(cara mate)	ASTM D 2457	%	10
RESISTENCIA AL SELLADO	Vitopel	N/15mm	2
TENSIÓN SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥ 38
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICA Film/Film	ASTM D 1894	-	0,20
Propiedades descriptivas			
INTERVALO DE SELLADO	Vitopel	°C	105 - 145
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D 882	N/mm ² DM	130
		DT	270
ELONGACIÓN A LA ROTURA	ASTM D 882	% DM	180
		DT	45
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Vitopel 120°C / 5 min	%DM	4
		DT	2
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	ASTM F 1249 38°C/90% UR	g/m ² /24h	7,6

Notas

- 1 – Abreviaturas utilizadas: DM – dirección de la máquina; DT – dirección transversal a la máquina; NT - Cara no tratada.
- 2 – Los valores descriptos en la tabla de arriba no constituyen especificaciones de producto, sino que representan valores medios o típicos para este producto.
- 3 – Para cada sistema de impresión, es necesaria la validación del film.

Las informaciones técnicas de esta publicación están basadas en nuestra experiencia y son de carácter general. La información aquí suministrada no debe ser considerada o interpretada como garantía de adecuación del producto especificado para una finalidad o uso pretendido por parte del lector, salvo hipótesis de expresa manifestación en sentido contrario de nuestra parte.