


Film de Polipropileno Biorientado, transparente, encogible, con buena retención de pliegue, termosellable en ambas caras con temperatura de inicio de sellado de 105°C y alto deslizamiento, con excelentes propiedades antiestáticas



Cara termosellable con alto deslizamiento

Núcleo de PP

Cara termosellable con alto deslizamiento

## Características Principales

- Buena formación de pliegues y buen ajuste del film al empaque del producto.
- Alto deslizamiento en ambas caras.
- Termosellable en ambas caras con temperatura de inicio de sellado de 105°C.
- Excelente "hot slip".
- Excelentes propiedades antiestáticas.

## Aplicaciones

- Máquinas envasadoras automáticas de alta velocidad.
- Etiquetas de cigarrillos tipo "flip top box".

## Valores Típicos

Propiedades	Procedimiento	Unidad	TS20EFTB
<b>Propiedades principales</b>			
ESPESOR	DIN 53370	µm	20
GRAMAJE	Vitopel	g/m <sup>2</sup>	18,2
RENDIMIENTO		m <sup>2</sup> /kg	54,9
HAZE	ASTM D 1003	%	2,0
BRILLO	ASTM D 2457	u.b.	90
RESISTENCIA DE SELLADO	Vitopel	N/15mm	3,0
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO Film/Film	ASTM D 1894	-	0,22
<b>Propiedades descriptivas</b>			
INTERVALO DE SELLADO	Vitopel	°C	105 - 145
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D 882	N/mm <sup>2</sup> DM	140
		DT	250
ELONGACIÓN A LA ROTURA	ASTM D 882	% DM	160
		DT	45
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Vitopel 120°C / 5min	% DM	6
		DT	6

## Notas

1 – Abreviaturas utilizadas: DM – dirección de la máquina; DT – dirección transversal a la máquina; NT - Cara no tratada.

2 – Los valores descriptos en la tabla de arriba no constituyen especificaciones de producto, sino que representan valores medios o típicos para este producto.

3 – Para cada sistema de impresión, es necesaria la validación del film.

Las informaciones técnicas de esta publicación están basadas en nuestra experiencia y son de carácter general. La información aquí suministrada no debe ser considerada o interpretada como garantía de adecuación del producto especificado para una finalidad o uso pretendido por parte del lector, salvo hipótesis de expresa manifestación en sentido contrario de nuestra parte.